

## UV-1295 紫外线吸收剂

### 概论

UV-1295是一款应用广泛、高效的液体紫外线吸收剂，能有效吸收230-360nm波段的紫外光，其中最具破坏力波段的300-340nm紫外光，UV-1295几乎全吸收，从而阻止高分子老化降解。UV-1295可用于聚酯、聚醚的聚氨酯，为其提供出色的光防护，能有效抑制聚酯产品由于日晒引起的黄变和老化问题。它可与多元醇、异氰酸酯轻松且均匀地混溶，展现出良好相容性。

### 应用领域

- 聚氨酯(泡棉、PU涂料、PU皮革、弹性体、织物涂层)
- 聚酯树脂品

### 性质

外观	目视	液体，浅黄色透明
有效成份		≥99%
密度		1.03±0.2
粘度 (CPS/25°C)		2500~5000
沸点 (°C)		≥190

### 包装

净重：25kg/桶

### 储存

- 远离高温及火源；
- 放置在通风阴凉处；
- 远离强氧化剂和还原剂；
- 避免日晒；
- 未开封原始包装储存，在25°C的温度下，本产品储存最少为365天。

长期暴露于低于10°C的温度下，该助剂可能会变得浑浊，并可能出现一些结晶。这些影响是可逆的，通过在50 - 60°C加热产品一小时后可以消除。经过这种处理后，产品可以不受任何限制地使用。

### 安全

本产品需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其他资料请参考MSDS。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先验证其适用性。如需索样请访问本司微信小程序

【古德化工】或访问[www.goodmaterial.cn](http://www.goodmaterial.cn)

### 使用方法

- ◆ 与多元醇相容性好，在配方材料中充分搅拌10-20分钟
- ◆ 若需要在配方中存储请放在多元醇组份，密封保存
- ◆ 按供应形式直接添加于配方中均可

### 推荐用量

- 1.复合材料推荐添加量  
以供货形式对总配方：0.2-1.0%
- 2.涂料或印刷油墨推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.5-2.0%

修正版本 1.0

修正日期 2021/07/26